

Feinoberputz weiss

DIFÚZNE PRIEPUSTNÁ, LÍCNA OMIETKA
ODOLNÁ PROTI POVETERNOSTNÝM VPLYVOM
SO ZVÝŠENOU PEVNOSŤOU

- kvalitná priľnavosť
- nízka miera zmrštenia

Oblasť použitia:

Feinoberputz weiss, všeobecne vhodná na exteriérové a interiérové omietky pri dodržaní požiadaviek kladených na omietkové systémy podľa DIN 18550 Časť 1. Nie je vhodná ako lícna omietka pre sadrové a anhydritové omietky a pre omietky triedy Pl. Na vyhotovenie hladkých, jemnozrnných bielych povrchov na štruktúrovaných sanačných omietkach. Feinoberputz weiss odolný proti poveternostným vplyvom so zvýšenou pevnosťou.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Schnutie:

Doba spracovania: cca. 3 hodiny (pri 23 °C/50 % rel. vlhkosti vzduchu),
Koniec tuhnutia: cca. 7 hodín

Spôsob nanášania:

špachtľovanie alebo striekanie

Hrúbka nanášanej vrstvy:

max. 5 mm/vrstva

Následná úprava:

Nanesený **Feinoberputz weiss** chráňte pred mrazom.

Príprava podkladu:

Podklad navlhčite tak, aby sa povrch neleskol, príp. pridajte prísadu **koncentrovaná adhézna emulzia**.

Vlastnosti podkladu:

Podklad nesmie obsahovať sadru, musí byť nosný a nesmie obsahovať žiadne separačné vrstvy.

Teplota spracovania:

od +5 °C do +35 °C

Spotreba:

cca. 1,5 kg/m² pri hrúbke vrstvy 1 mm

Čistenie náradia:

Náradie opláchnite vodou, na zaschnuté zvyšky použite odvápnovač.

Zrornosť:

0-0,3 mm

Zmiešavací pomer:

cca. 6 l vody na 25 kg vrece

Dôležité pokyny:

Podklad dobre navlhčite, chráňte ho pred prudkým slnečným žiarením.

Povrchová úprava:

Po vytvrdnutí všetkými bežnými farbami.

KÓD SADRY:

ZP 1 – s nízkym obsahom chrómanov podľa TRGS 613

Skladovanie:

Skladujte v chlade a suchu. V originálnom, neotvorenom obale môžete **Feinoberputz weiss** skladovať 12 mesiacov od vyexpedovania bez zníženia akosti. Dátum spotreby je uvedený na obale .

Likvidácia:

Po stvrdnutí ako sypký stavebný odpad.

Príprava podkladu:

Minerálny podklad musí byť savý, pevný a nosný. Podklad nesmie obsahovať sadru, živice, tuky a oleje, prach, farby a akékoľvek separačné vrstvy. Cementové lepiace vrstvy, vápenné a viazacie nátery sa musia ofrézovať alebo otryskať pieskom. Spracúvaný povrch musíte najskôr namočiť, resp. dobre navlhčiť. Namočenie sa musí vykonať v dostatočnom predstihu



Feinoberputz weiss

izolácie stavieb

tak, aby sa v momente nanášania malty neleskol v dôsledku namočenia. Pred aplikáciou malty sa musia odstrániť všetky miesta so stojacou vodou.

Spracovanie:


Feinoberputz weiss rozmiešajte s potrebným množstvom vody do podoby homogénnej malty, nechajte ju vyzrieť 1 minútu a znovu ju krátko premiešajte. **Feinoberputz weiss** nanášajte ručne alebo strojovo čo najrovnomernejšie a stiahnite, resp. rozotrite ju na plochu. Hrúbka **Feinoberputz weiss** smie byť maximálne 5 mm. Prípadnú ďalšiu potrebnú vrstvu naneste až potom, ako bude predchádzajúca nanesená vrstva omietky dostatočne pevná a nosná.

Dodávaná forma:

25 kg vrece

Tovarové č.: 50-7402 066 7

40 vriec na palete

FEINOBERPUTZ WEISS 25 KG BOSTIK DECOR Malta na báze špeciálneho cementu.	
	
Xi dráždivý	
R38	Dráždi pokožku
R41	Riziko vážneho poškodenia očí
S22	Nevdychujte prach
S24	Zabráňte kontaktu s pokožkou
S26	V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc
S36/37/39	Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné prostriedky na oči/tvár
S46	V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie
Obsah šesťmocného chrómu je nižší ako 0,0002 %	
Len pre profesionálne použitie.	
Dovozca : ATRO, spol. s r.o., Rudlovska cesta 64, 974 11 Banská Bystrica Tel: +421 48 412 35 32	
Distribútor: AEK, spol. s r.o., Soblahovská 1116/61 Trenčín Tel: +421 32 65 238 98, 0949 389 599	