



Sanierputz standard

SANAČNÁ OMIETKA STANDARD – Na sanáciu muriva

Priepustná, vodu odpudzujúca sanačná omietka na báze trasového cementu s vysokou priepustnosťou pre vodnú paru.

Oblasť použitia: Sanierputz standard je minerálna suchá omietková malta pre rekonštrukciu, renováciu a sanáciu vlhkého muriva. Predovšetkým vhodná na mrazom a soľou poškodené murivo. Pre vnútorné i vonkajšie použitie i ako *podezdívková* omietka.

Technické údaje:

| | |
|--|--|
| Spotreba: | cca 24 kg/m ² pri hrúbke vrstvy 20 mm |
| Doba spracovania: | cca 5-6 hodín pri +20 °C |
| Teplota pri spracovaní: | +5 až +35°C |
| Množstvo primiešavacej vody: | cca 6 l/25 kg |
| Farba: | šedá |
| Veľkosť zrna: | 2 mm |
| Objemová hmotnosť: | cca 1,2 g/ml |
| Zaťažiteľnosť: | po cca 24 hodinách pri +20°C |
| Pevnosť v tlaku: | cca 4,5 N/mm ² (po 28 dňoch) |
| Stratový súčiniteľ difúzie vodnej pary: | 8,2 μ |
| Hĺbka vniknutia vody do kapilár: | 3 mm |

Vlastnosti: Omietka má veľmi vysokú priepustnosť pre vodnú paru kapacitu uskladnenia solí. Vďaka riadenej obmedzenej kapilárnej vodivosti chráni povrch omietky proti kondenzovanej vode a taktiež zamedzuje tvorbe plesní, vyzrážania škvrn a tepelným stratám.

Príprava podkladu: Minerálny podklad musí byť savý, pevný a nosný. Podklad musí byť bez sadry, asfaltu, tuku, olejov, prachu, farieb a ďalších separačných látok. Vrstvy z cementovej kaše, vápenné alebo spojivové nátery sa musia odstrániť pieskovaním alebo frézovaním. Správne navlhčený podklad zostáva až do konca aplikácie matne vlhký. Prípadná stojaca voda musí byť z podkladu odstránená.

Spracovanie: Soľou napadnutá nenosná omietka musí byť obitá a to najmenej 80 cm nad hranicou viditeľného presolenia alebo prevlhčenia. Pokiaľ preukazuje murivo silné výkvety soli, doporučuje sa ošetriť prípravkom **Antisulfat**. Pokiaľ musí murivo odolávať tlaku vody z druhej strany, musí byť stena celoplošne izolovaná prípravkom **K11 Flex Schlämme grau** alebo systémom **AQUASTOPP**. Pri veľmi hladkých podkladoch, podkladoch ošetrovaných prípravkom **Antisulfat** alebo izolovaných podkladoch sa musí najprv naniesť podhoz **Spritzbewurf**. Aplikácia sa vykonáva kvapkovite na plochu cca 70%.

Sanierputz standard sa zmieša s vodou a dôkladne premieša. Potom sa zmes ponechá cca 3 minúty odstáť a znovu krátko premieša. Spracováva sa vždy celé vreco. Podklad musí byť najprv syte namočený. Malta sa nanáša na podklad hladiacou lyžicou alebo strojovo omietacím zariadením v sile vrstvy 20-25 mm. Vrstva omietky musí byť rovnomerná.

Dôležité upozornenie: Pri spracovaní a následne po dobu min. 24 hodín chráňte materiál pred rýchlym schnutím, ktoré zapríčiňuje mráz, dážď a priame slnečné žiarenie. Chráňte pred mrazom.

Ďalšie spracovanie: Ďalšie nátery nanášané na omietku musia prepúšťať vodné pary. Je možné začať spracovávať min. 24 hodín po omietnutí. Pre dosiahnutie hladkého povrchu môže byť vytuhnutý povrch omietnutý slabou vrstvou **Feinoberputz**.

Čistenie pracovných pomôcok: Ihneď po použití vodou, po vytuhnutí len mechanicky alebo pomocou **Kalklöser**.

Skladovanie: Skladovateľnosť 12 mesiacov od dátumu výroby. Skladovať v uzavretých obaloch v suchu a chlade. Dátum spotreby ja uvedený na obale výrobku.



SANIERPUTZ standard

izolácie stavieb

Dodávané balenie: 25-kg-vrece

Ochrana pri práci: Pre zachádzanie s výrobkom, rovnako ako pre spracovávanie zmesi platí, z dôvodu alkalického reakcie, označený „Dráždivý“. Výrobok obsahuje cement. Dráždi oči a pokožku. Nebezpečenstvo vážnejšieho poškodenia očí. Možná senzibilácia pri kontakte s pokožkou. Chráňte pred dosahom detí. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou. Pri zasiahnutí očí vyberte prípadné kontaktné šošovky a dôkladne vypláchnite vodou. Potom konzultujte s lekárom. Používajte vhodné ochranné rukavice a tesne prilnavé ochranné okuliare.

| SANIERPUTZ STANDARD 25 KG Malta so špeciálnym cementom. | |
|--|--|
|  | |
| Xi dráždivý | |
| R36/38 Dráždi oči a pokožku | |
| S22 Nevdychujte prach | |
| S24 Zabráňte kontaktu s pokožkou | |
| S26 V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc | |
| S36/37/39 Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné prostriedky na oči/tvár | |
| S46 V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie | |
| Obsah šesťmocného chrómu je nižší ako 0,0002 % | |
| Len pre profesionálne použitie. | |
| Dovozca : ATRO, spol. s r.o., Rudlovska cesta 64, 974 11 Banská Bystrica Tel: +421 48 412 35 32 | |
| Distribútor: AEK, spol. s r.o., Soblahovská 1116/61 Trenčín Tel: +421 32 65 238 98, 0949 389 599 | |