

# SPRITZBEWURF

PODHOZ OMIETKY – Pre sanáciu muríva

Polymerom modifikovaný podhoz omietky s vysokou priľnavosťou na problematické podklady

<b>Oblasť použitia:</b>	Spritzbewurf predstavuje ideálny nosič omietky na minerálnych podkladoch, ktorý po vytuhnutí zaisťuje priľnavé a pevné spojenie medzi podkladom a vrchnou ometkou. Najmä vhodné na problematické podklady, ktoré by inak pre omietanie neboli vôbec vhodné	
<b>Vlastnosti:</b>	Vynikajúca priľnavosť na minerálne podklady a po pridaní <b>Haftemulsion-Konzentrat</b> i na hladké, nenasákavé, zuhoľnatelné a zvetralé podklady. <b>Spritzbewurf</b> vytvára nasiakavý podklad pre následujúcu vrchnú sanačnú ometku ako napr. <b>HEY'DI Sanierputz</b> alebo <b>Trasszementmörtel</b> . Po vytuhnutí je proti mrazu a posypovej soli odolný.	
<b>Technické údaje:</b>	<b>Spotreba:</b>	3-4 kg/m <sup>2</sup>
	<b>Doba spracovania:</b>	cca 2 hodiny pri +20 °C
	<b>Teplota pri spracovaní:</b>	+5 až +30 °C
	<b>Miešací pomer:</b>	2-4 litre/25 kg v závislosti na požadovanú konzistenciu (pre lepšiu priľnavosť doporučujeme pridať 30% <b>Haftemulsion-Konzentrat</b> do primiešavanej vody)
	<b>Pevnosť v ťahu za ohybu (po 28 dňoch):</b>	cca 7 N/mm <sup>2</sup>
	<b>Pevnosť v tlaku (po 28 dňoch):</b>	cca 26 N/mm <sup>2</sup>
	<b>Začiatok doby tuhnutia (pri +20 °C):</b>	po cca 3 hodinách
	<b>Koniec doby tuhnutia (pri +20 °C):</b>	po cca 5 hodinách
<b>Príprava podkladu:</b>	Minerálny podklad musí byť savý, pevný a nosný. Podklad musí byť bez sadry, asfaltu, tuku, olejov, prachu, farieb a ďalších separačných látok. Vrstvy z cementovej kaše, vápenné alebo spojivové nátery sa musia odstrániť pieskovaním alebo frézovaním. Správne navlhčený podklad zostáva až do konca aplikácie matne vlhký. Prípadne stojaca voda musí byť z podkladu odstránená.	
<b>Spracovanie:</b>	Množstvo miešacej vody pripraviť do čistej nádoby, pridať <b>Spritzbewurf</b> a dôkladne premiešať, pokiaľ sa nedosiahne homogénna konzistencia bez žmolkov. Materiál sa môže nahadzovať murárskou lyžicou alebo strojovo. Pri strojovom spracovaní by konzistencia mala byť o niečo redšia. Nástrek sa nanáša na plochu cca 70%. U problematických podkladov (ako napr. zmiešané murivo) sa nástrek nanáša vždy celoplošne.	
<b>Dôležité upozornenie:</b>	Pri spracovaní a následne po dobu min. 24 hodín chráňte materiál pred rýchlym schnutím, ktoré zapríčiňuje mráz, dážď a priame slnečné žiarenie. Chráňte pred mrazom.	
<b>Ďalšie spracovanie:</b>	Podľa spôsobu aplikácie je možné ďalšiu vrstvu nanášať (sanačnou ometkou alebo Trasszementmörtel) po 24 hodinách.	
<b>Čistenie pracovných pomôcok:</b>	Ihneď po použití vodou, po vytuhnutí len mechanicky alebo pomocou <b>Kalklöser</b> .	
<b>Skladovanie:</b>	Skladovateľnosť 12 mesiacov od dátumu výroby. Skladovať v uzavretých obaloch v suchu a chlade. Dátum spotreby ja uvedený na obale výrobku.	
<b>Dodávané balenia:</b>	25-kg vrece	
<b>Ochrana pri práci:</b>	Pre zachádzanie s výrobkom, rovnako ako pre spracovávanie zmesi platí, z dôvodu alkalickej reakcie, označený „Dráždivý“. Výrobok obsahuje cement. Dráždi oči a pokožku. Nebezpečenstvo vážnejšieho poškodenia očí. Možná senzibilácie pri kontakte s pokožkou. Chráňte pred dosahom detí. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou. Pri zasiahnutí očí vyberte prípadné kontaktné šošovky a dôkladne	

vypláchnite vodou. Potom konzultujte s lekárom. Používajte vhodné ochranné rukavice a tesne prilnavé ochranné okuliare.

<b>SPRITZBEWURF 25 KG</b> Malta so špeciálnym cementom.	
	
Xi dráždivý	
R38	Dráždi pokožku
R41	Riziko vážneho poškodenia očí
S22	Nevdychujte prach
S24	Zabráňte kontaktu s pokožkou
S26	V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc
S36/37/39	Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné prostriedky na oči/tváru
S46	V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie
Obsah šesťmocného chrómu je nižší ako 0,0002 %	
Len pre profesionálne použitie.	
Dovozca : ATRO, spol. s r.o., Rudlovská cesta 64, 974 11 Banská Bystrica Tel: +421 48 412 35 32	
Distribútor: AEK, spol. s r.o., Soblahovská 1116/61 Trenčín Tel: +421 32 65 238 98, 0949 389 599	